NOUVELLE FORMULE SANS ODEUR

Véritable bois reconstitué

■

Excellente adhérence

■

Ne se rétracte pas

■

Haute dureté

■

Séchage rapide

■

Pâte à Bois



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage des trous et fissures dans des meubles, boiseries ou parquets. Il est possible de la modeler, pour reconstituer des parties endommagées (angles, trous de serrures, etc.).
- La PÂTE À BOIS peut s'utiliser pour tous travaux, sur toutes essences et pièces de bois.
- Après séchage, la PÂTE À BOIS présente les mêmes caractéristiques que le bois : elle se ponce, se scie, se lime, se peint, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire et accepte clous et vis.
- Existe en naturel et 9 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, noyer, merisier, acajou, pin et hêtre.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Travailler sur des bois propres et secs, débarrassés des anciens revêtements (vernis, peintures, cires, vitrificateurs, etc.).
- Il sera prudent de dégraisser (DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou acétone) certains bois exotiques neufs, et d'éliminer les coulées de résine sur les bois blancs (pin, sapin, pitchpin, etc.).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Si besoin, mélanger le produit avant de commencer le travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- Appliquer rapidement la PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher.
- Ne pas "travailler" la PÂTE À BOIS qui sèche très vite.
- Éliminer l'excédent avec du papier abrasif, dès que le produit appliqué est sec.
- Poncer soigneusement afin d'éliminer les excédents autour du rebouchage, afin d'éviter un "effet d'auréole" en cas de mise en teinte ultérieure.
- Reboucher les trous profonds en plusieurs fois ou en tassant de la ficelle au fond.
- Bien reboucher après usage.

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.
- Protégeons l'environnement :
  - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
  - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l'emballage après l'usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage : 30 minutes environ (pour des trous de 2 mm).
- Séchage " recouvrable" : dès que l'égrenage est possible.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

Blanchon

Pâte à Bois

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS
TYPE DE RÉSINES	Acryliques
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I, classe 7b2
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
CONSISTANCE	Pâteuse
RECOUVRABILITÉ	Dès que l'égrenage est possible

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 02.12.2010 et la Direction Commerciale le 02.12.2010.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02
BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com

4.2.3.A04 14/03/2011