



ÉCOLABEL
EUROPÉEN



Sans odeur



Sec en 30 minutes



Ne coule pas



Microporeux



Extérieur
Intérieur



Anti-U.V.



Xyloplus® Aqua

lasure satinée super longue durée



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- XYLOPLUS® AQUA BLANCHON est une lasure microporeuse hautes performances pour la protection Super Longue Durée des boiseries extérieures et intérieures contre les agressions climatiques.
- Ses performances techniques et sa formulation (contenant un taux de C.O.V. extrêmement bas⁽¹⁾, conforme aux exigences environnementales de l'Écolabel Européen, et respectueuse de l'homme et de l'environnement) répondent aux critères écologiques les plus sévères.
- De consistance gélifiée, XYLOPLUS® AQUA ne coule pas et facilite l'application. Microporeuse, hydrofuge, XYLOPLUS® AQUA ne craquelle pas dans le temps, protège et décore volets, portails, mobilier de jardin (structures assemblées ou non-assemblées), poutres, lambris, etc., sans blocking (adhésion des parties lasurées entre elles, après le séchage).
- Aspect satiné. Existe en 1 incolore (pour l'intérieur) - 8 tons bois : chêne clair, chêne naturel, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, chêne rustique, acajou, teck - 1 couleur : blanc.

⁽¹⁾selon la Directive 2004/42/CE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, peintures, huiles ou autres corps gras (poncer ou décaper si nécessaire avec le DÉCAPANT ACTIFAQUA® BLANCHON, le DÉCAPANT BÂTIMENT 10' BLANCHON ou le DÉCAPANT DU PEINTRE CHRONO® BLANCHON) ou de résine.
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC BLANCHON ou de l'acétone. Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec TRAIT'PLUS® MU BLANCHON, traitement non gras en phase aqueuse. Laisser le traitement pénétrer et sécher 72h.
- Poncer les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores.
- Pour éviter d'éventuels nuancages sur chêne, douglas, limba, etc., appliquer XYLOPRIM® BOIS TANNIQUES BLANCHON.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible, sous réserve d'un support sain et homogène. Égrener sans polir (abrasif grain 80) soigneusement toute la surface. Si la lasure à rénover est dégradée, poncer pour revenir au bois brut.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- XYLOPLUS® AQUA est une lasure gélifiée prête à l'emploi, sans effet laiteux lors de l'application. Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation. Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Application à la brosse ou au pinceau en couches "bien garnies" dans le sens des fibres du bois : XYLOPLUS® AQUA se tend rapidement, et il est inutile de la "travailler" longtemps (en cas d'application au rouleau, lisser immédiatement la couche, dans le sens des fibres du bois, avec un spalter sec). Dans tous les cas, poncer légèrement la première couche (abrasif fin) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un superbe aspect. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- BOIS NEUFS EXTÉRIEURS : pratiquer un traitement préventif (TRAIT'PLUS® MU), puis appliquer 3 couches. N.B. : sur certaines essences de bois, le séchage peut être ralenti.
- RÉNOVATION : poncer les surfaces abîmées, nettoyer, dépoussiérer, traiter avec TRAIT'PLUS® MU puis appliquer 2 couches de XYLOPLUS® AQUA.

N.B. : l'incolore assurera une remarquable finition, appliqué en couche finale sur 2 couches de XYLOPLUS® AQUA teintée.

- BOISERIES INTÉRIEURES : appliquer 2 couches.

ASTUCE : pour égaliser des nuances de bois d'essences différentes, appliquer une première couche de XYLOPLUS® AQUA blanche ou de XYLOPRIM® BOIS NOIRCIS BLANCHON. Sur boiseries extérieures grisâillées et délignifiées par une exposition prolongée aux intempéries, une couche de XYLOPRIM® BOIS NOIRCIS apportera un nouvel aspect "bois naturel", et permettra ensuite l'application directe d'une nouvelle couche de XYLOPLUS® AQUA.

IMPORTANT :

- Conformément à la Norme NF T 34-202, en extérieur, la nuance "Incolore" ne peut être employée seule, mais nécessairement en combinaison sur 2 couches de XYLOPLUS® AQUA teintée, ce qui permet de ne pas trop foncer le bois.
- Pour boiseries verticales uniquement. Ne pas appliquer sur Red Cedar ; tenue limitée sur bois peu imprégnables (chêne, iroko, douglas, mélèze, etc.).



Grâce à de nombreux tests d'exposition, réalisés en extérieur en Floride, et en laboratoire sur des appareils normalisés, BLANCHON a défini une nouvelle échelle de résistance, **i-UV**, intégrant la résistance d'une lasure aux Intempéries et aux U.V. Sur cette échelle de 2 à 10, XYLOPLUS® AQUA se place en indice 8 (TRÈS FORTE PROTECTION).

Blanchon

Xyloplus® Aqua lasure satinée super longue durée

Nettoyages des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage "sec au toucher" : 30 minutes environ.
- Séchage "égrenable/recouvrable" (entre couches) : 3 heures environ dans des conditions normales.
- Séchage "à cœur" : 36 à 48 heures dans des conditions normales.

RENDMENT

- 12 m² au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	LASURE SUPER LONGUE DURÉE, HAUTES PERFORMANCES, POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES BOIS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
TYPE DE RÉSINES	Polyuréthanes-acryliques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,04 (à 20°C, selon NF T 30020)
VISCOSITÉ	2000 centipoises (BROOKFIELD)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE	Produit monocomposant
CONSISTANCE	Onctueuse, pour un meilleur confort d'application
PIGMENTATION	Oxydes de fer transparents micronisés, pigments exempts de métaux lourds
SÉCHAGE HORS POUSSIÈRES	30 minutes environ à 20°C
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	3 heures environ, dans des conditions normales d'utilisation



EU Ecolabel:
FR/07/011
FR/33/011

Meilleur pour l'environnement...

- Bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Usage limité de substances dangereuses.
- Faible teneur en solvants.

...meilleur pour vous.

Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant www.ecolabels.fr

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 14.03.2011, validée par le Service Technique le 09.12.2010 et la Direction Commerciale le 09.12.2010.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et écolabellisé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com

Blanchon